



Mebofix® pro

Pulverförmiger Trocknungsbeschleuniger für Calciumsulfatestriche



Material

Pulverförmiges Zusatzmittel zur Beschleunigung der Trocknung von Calciumsulfatestrichen. Mebofix® pro ist speziell für Heizestriche geeignet.

Liefereinheit

Papiersäcke à 25 kg
Pal. à 40 Säcke

Technische Daten

Lieferform Pulver
Schüttgewicht 1 kg/l

Lagerung

12 Monate, trocken lagern

Dosierung

1,3% (Gewichtsprozent bezogen auf Calciumsulfatbinder).



Vor Feuchtigkeit schützen!



Eigenschaften

Achtung

- Verkürzung der Austrocknungszeit: Belegereife eines 40 mm dicken Estrichs nach ca. 7 Tagen (Raumtemperatur 20°C/ rel. Luftfeuchtigkeit 65%)
- Reduzierung des Wasseranspruchs
- Frühe Begehbarkeit
- Erhöhung der Biegezug- und Druckfestigkeit
- Verbesserung der Oberflächenfestigkeit

Aufheizempfehlung

Nach 3 Tagen kann die Vorlauftemperatur auf 20°C eingestellt und anschliessend täglich um 5 K erhöht werden. Idealerweise mit einer Vorlauftemperatur von 50°C bis zur Verlegereife trockenheizen. Nach Erreichen der Belegereife Vorlauftemperatur täglich um 10°C reduzieren.



Wichtig

Für die Belegereife vor der Bodenbelagsverlegung gilt folgender CM-Grenzwert:
beheizt und unbeheizt < 0.5 CM-%



Ausführung

Die Zugabe von Mebofix® pro erfolgt direkt in den Mischer nach Vorlegen der Hälfte des Zuschlagstoffes.



Wichtig

Mischdauer mindestens 2 Minuten nach Zugabe des letzten Zuschlagstoffes.

Wegen der wassereinsparenden Wirkung von Mebofix® pro ist unbedingt die Wassermenge bei der Mörtelherstellung zu reduzieren. Der Estrichmörtel ist auf eine «erdfeuchte» Verarbeitungskonsistenz einzustellen.

Mebofix® pro darf nicht in Kombination mit anderen Zusatzmitteln verwendet werden!

Für weitere Hinweise beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.



5303 WÜRENLINGEN TEL. 056 281 14 38
WWW.A-MEIERAG.CH